



BDC-014 (Opóźniacz wiązania)

BDC-014 to syntetyczny sulfonowany poliakrylan, kopolimer stosowany jako opóźniacz do zaczynów cementowych, który opóźnia czas zagęszczania zaczynów w temperaturach od 90 do 150°C. Górną granicę temperatury do 205 °C można zwiększyć przez zastosowanie środka wzmacniającego opóźniacz. Produkt jest kompatybilny ze wszystkimi klasami cementu API i POZMIX. BDC-014 jako opóźniacz działa również jako łagodny dyspergator i jest skuteczny w wodzie słodkiej i (nasyconej) słonej.

Właściwości

Wygląd	biały proszek
Sucha masa	min. 93.0%
pH (25% roztwór)	3,5
Gęstość nasypowa	450 – 500 kg/m ³
Okres ważności	min. 3 lata

Dozowanie

BDC-014 może być stosowany w stężeniach od 0,2% do 2,0% w zależności od temperatury aplikacji i jakości cementu.

Pakowanie

25 kg worki, 1000 kg paleta. Przechowywanie w temperaturze pokojowej.